



EUCATEX GESSO & DRYWALL

É uma tinta especial desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso, sem a necessidade de fundo específico (verificar observação para gesso corrido). Penetra profundamente no gesso e drywall, proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como aglutinante de partículas de gesso, de forma que a superfície não sofra descascamento. Pode ser aplicado em gesso corrido, placas de gesso comum, acartonado(drywall) e sancas. Apresenta acabamento fosco, é de fácil aplicação, baixo respingamento, secagem rápida, tem grande poder de cobertura e alta durabilidade.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	Fosco
CORES	Produto na cor branca. Outras cores podem ser obtidas adicionando Eucatex Corante Líquido, sendo no máximo, um frasco por galão (3,6 litros).
FERRAMENTAS	Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha .
DILUIÇÃO	40% na primeira demão e até 20% nas demais.
DEMÃOS	2 a 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
RENDIMENTO	Balde 3,6L: até 40m ² Balde 18L: até 200m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.5.5.
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15079
PRAZO DE VALIDADE	36 MESES

EUCATEX GESSO & DRYWALL

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

GESSO CORRIDO SOBRE TIJOLO E/OU BLOCO DE CIMENTO	Em superfícies com alta absorção é recomendado a aplicação de Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem, a fim de evitar manchas por absorção.
MANCHAS EM PLACAS DE GESSO	Manchas em placas de gesso, recomendamos a aplicação de Eucalux Esmalte Seca Rápido Fosco como fundo, antes da tinta de acabamento.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Aguardar a cura por no mínimo 30 dias. Aplicar 1 demão de Eucatex Fundo para Reboco Gesso e Drywall, conforme recomendação da embalagem, se necessário nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas que podem ser molhadas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas que não podem ser molhadas).

**REBOCO FRACO
(BAIXA COESÃO)**

Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas que podem ser molhadas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas que não podem ser molhadas).

RECOMENDAÇÕES

1. Recomendamos a diluição na 1ª demão em 40% para melhor absorção da tinta no substrato e aderência. Caso esse procedimento não seja seguido, poderá ocorrer deslocamento da tinta.
2. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
3. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação.
4. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas de técnica de aplicação.
5. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
6. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
7. Remoção de sujeiras: Utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro com movimentos suaves.
8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

EUCATEX GESSO & DRYWALL

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

